



## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

### **Loại sản phẩm:**

- ✓ Sơn sấy nhựa Fluororesin (Fluoroethylene Vinyl Ether Resin, FEVE).

### **Lợi ích:**

- ✓ Sơn nhựa Fluoropolymer truyền thống (Kynar 500/Garnet 1000) yêu cầu sấy ở nhiệt độ 240°C, hạn chế sử dụng trên các nền vật liệu nhạy cảm với nhiệt, và khó điều chỉnh độ bóng của sơn.
- ✓ Sơn nhựa Fluoropolymer mới, áp dụng công nghệ nhiệt hóa rắn Lumiflon® và các chất màu đặc biệt, mở rộng khả năng ứng dụng trên nhiều loại vật liệu khác nhau, cho phép điều chỉnh màu và độ bóng của lớp phủ hoàn thiện (Tùy chọn từ bóng đến bán bóng).
- ✓ Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, thích hợp sử dụng cho các ứng dụng ngoài trời.
- ✓ Duy trì thẩm mỹ trong thời gian dài, cho phép sơn lại, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, sử dụng trong vật liệu xây dựng, vật dụng nhà ở, sản phẩm ngoài trời, sơn có độ bóng đa dạng, từ bóng đến bán bóng.

### **Ứng dụng:**

Thích hợp để sơn vật liệu xây dựng, phần cứng dân dụng và các sản phẩm ngoại thất. Phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời đòi hỏi tính thẩm mỹ, bảo trì và chống chịu thời tiết.

### **Đặc điểm chính:**

Khả năng chống chịu thời tiết và màng sơn có độ bền tuyệt vời làm cho nó trở nên phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời, mang lại độ bền lâu dài.

Bề mặt sơn đẹp, và có nhiều lựa chọn độ bóng khác nhau từ bóng tới bán bóng.

Khả năng phủ lại tốt, có thể sử dụng tại công trình dưới dạng sơn hai thành phần, khô tự nhiên.

### **Hướng dẫn sử dụng:**

Tiền xử lý: Xử lý Chromat+ Sơn Lót.

Phương pháp sơn: Phun súng áp lực khí, súng tĩnh điện.

Điều kiện sấy: 170°C × 20 phút, Có thể áp dụng 2 lớp với 1 lần sấy.

### **Thông tin sản phẩm:**

Loại sơn: Sơn 1 thành phần/Sơn gốc dầu.

Màu: Pha theo màu yêu cầu của khách hàng.

Dung môi: Dung môi chuyên dụng cho sơn Fluororesin.

### **Thông tin liên lạc:**

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM.
- ✓ Email: [info@coaturevn.com](mailto:info@coaturevn.com).
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>.
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.  
Văn phòng Hà Nội: +84(0)978 320 689/ +84(0)858 242 215.