



## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

### **Loại sản phẩm:**

- ✓ Sơn phủ Fluoropolymer sấy khô ở nhiệt độ phòng (Nhựa Fluoroethylene-Vinyl Ether).

### **Lợi ích:**

- ✓ Sơn phủ Fluoropolymer truyền thống (Kynar 500/ Garnet 1000) yêu cầu nhiệt độ sấy cao 240°C, hạn chế sử dụng trên các vật liệu nhạy cảm với nhiệt và khó điều chỉnh độ bóng của sơn. Loại sơn mới, sử dụng công nghệ nhiệt hóa rắn Fluoropolymer Lumiflon® sản xuất từ nguyên liệu các bột màu (pigments) đặc biệt, cho phép ứng dụng trên các vật liệu khác nhau và có khả năng điều chỉnh màu sắc và độ bóng theo yêu cầu (tùy chọn từ bóng đến bán bóng).
- ✓ Sơn hai thành phần cho phép sơn tại chỗ (tại công trường).
- ✓ Sản phẩm có khả năng chống chịu thời tiết cao và duy trì tính thẩm mỹ khi sử dụng ngoài trời theo thời gian, phù hợp với vật liệu xây dựng, phần cứng dân dụng và các sản phẩm ngoại thất.

### **Ứng dụng:**

Phù hợp để phủ vật liệu xây dựng, phần cứng dân dụng và các sản phẩm ngoại thất, trong đó việc duy trì bề mặt và khả năng chống chịu thời tiết là rất quan trọng.

### **Đặc điểm chính:**

Loại sơn hai thành phần, sấy khô nhiệt độ phòng cho phép ứng dụng tại chỗ (tại công trường).

Cung cấp khả năng chống chịu thời tiết và màng sơn có độ bền tuyệt vời, phù hợp để sử dụng ngoài trời, duy trì tính thẩm mỹ lâu dài.

Cung cấp một bề mặt đẹp với các mức độ bóng có thể lựa chọn từ bóng đến bán bóng.

### **Hướng dẫn sử dụng:**

Tiền xử lý: Tại nhà máy: Xử lý hóa chất (xử lý kẽm phosphate/chromat).

Tại chỗ: Chuẩn bị bề mặt thích hợp+ Sơn lót.

Phương pháp sơn: Nhà máy: dùng súng phun áp lực khí/ súng tĩnh điện.

Tại chỗ: Chổi/lăn/súng phun.

Điều kiện sấy: Rút ngắn thời gian khô 80°Cx40 phút/ 130°Cx20 phút/ Có thể khô ở nhiệt độ phòng.

### **Thông tin sản phẩm:**

Loại sơn: Sơn 2 thành phần/Sơn gốc dầu.

Tỉ lệ pha sơn: 8:1

Màu: Có sẵn các màu tùy chỉnh, từ bóng đến bán bóng.

Dung môi: Dùng dung môi chuyên dụng cho sơn Fluororesin.

### **Thông tin liên lạc:**

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM
- ✓ Email: [info@coaturevn.com](mailto:info@coaturevn.com)
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449  
Văn phòng Hà Nội: +84(0)978 320 689/ +84(0)858 242 215